

Технические характеристики

Преласты С/СТ Prelasti S/ST

Преласты С/СТ (Стандарт/Стандарт Термобонд) представляет собой эластомерную гидроизоляционную мембрану, изготовленную из вулканизированного этилен-пропиленового каучука ЭПДМ. Изделие используется для гидроизоляции кровли и изготавливается в заводских условиях. Заводское изготовление обеспечивает быструю и безопасную установку. Преласты С/СТ характеризуется чрезвычайной долговечностью и при этом является экологически чистым продуктом.



Технические данные

Вес 1.2 мм: 1.3 кг/м²
 1.5 мм: 1.7 кг/м²

Продукт	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка (рулон/паллета)	Артикул
Преласты С Заводское изготовление с вулканизацией швов с помощью технологии Хотбонд	1.2	1700	25	15	59300735
	1.2	1700	100	6	59300733
	1.3	1700	25	10	59300745
	1.3	1700	80	6	59300741
	1.5	1700	25	10	59300752
	1.5	1700	75	6	59300753
Преласты СТ Заводское изготовление с горячей сваркой швов с помощью технологии Термобонд	1.2	1700	25	15	53300732
	1.2	1700	100	6	53300735
	1.3	1700	25	10	53300742
	1.3	1700	80	6	53300745
	1.5	1700	25	10	53300752
	1.5	1700	75	6	53300755

Кроме того, покрытие Преласты может изготавливаться по индивидуальным размерам для конкретной кровли. В некоторых сегментах рынка покрытие Преласты толщиной 1,0 мм применяется для изготовления балластной кровли.

Физические свойства

	Единица измерения	Требования	Стандартная величина	Методы испытаний
Твердость	°IRH (международ. ед. твердости резины)	70±5	71	ISO 48
Предел прочности при растяжении	МПа	мин. 9.0	10.7	ISO 37
Относит. удлинение при разрыве	%	мин. 300	530	ISO 37
Прочность на раздир	кН/м	мин. 30	38	ISO 34
Гибкость при низкой температуре	°С	макс. -40	-60	EN 495-5

Хранение

Хранить в прохладном сухом месте в оригинальной упаковке. Ограничений по срокам хранения не существует.

Сертификация и технические требования

СЕ: EN 13956, КОМО, ВВА, Dubokeur, АТГ. Дополнительные сертификаты доступны по запросу.



Почтовый ящик 514, СЕ-331 25 Варнамо, Швеция

Телефон: +46 (0) 370 510 100, Факс: +46 (0) 370 510 101, Эл. почта: info@sealeco.com, www.sealeco.com