



Технические характеристики

Соединительная битумная лента Bitumen Connecting Foil

Соединительная битумная лента предназначена для соединения ЭПДМ мембран СилЭко с битумной гидроизоляцией. Лента может быть приварена к битумной гидроизоляции горячим воздухом или приклеена на горячий битум. ЭПДМ мембрана и соединительная битумная лента свариваются горячим воздухом с помощью ленты Термобонд армированной.

Технические данные	
Прочность при растяжении, не менее	5,0 Н/мм ²
Относительное удлинение при разрыве, не менее	450%
Толщина	2 мм
Ширина	300 мм
Длина	20 м
Способ соединения	Сварка горячим воздухом с лентой Термобонд

Область применения

Кровли
Тоннели и мосты
Заглубленные сооружения
Резервуары, плотины и водоемы

Указания по применению

Гидроизоляционные системы СилЭко монтируются только подрядчиками, авторизованными для производства данных работ.

СилЭко

Почтовый ящик 514, SE-331 25 Варнамо, Швеция

Телефон: +46 (0) 370 510 100, Факс: +46 (0) 370 510 101, Эл. почта: info@sealeco.com, www.sealeco.com