

Технические характеристики

Кладсил ИКСТ

Кладсил ИКСТ - это эластомерная гидроизоляционная лента на основе вулканизированного ЭПДМ полимера с низким коэффициентом паропроницаемости. Продукт предназначен для обеспечения паронепроницаемости в системе гидроизоляции фасадов, для создания гидроизоляционного слоя и т.п. Продукт выпускается в черном цвете и с обеих сторон имеет текстурную поверхность для максимальной адгезии. Кладсил ИКСТ характеризуется чрезвычайной долговечностью и при этом является экологически чистым продуктом.



Технические данные

Толщина: 0.6/0.75/1.0/1.2/1.5 мм
 Длина: 25 м
 Ширина: по спецификации, от 100 до 1700 мм
 Упаковка: поставляется на паллетах 1200×800 мм

Вес мембраны:

0.6 мм: 0.77 кг/м²
 0.75 мм: 0.97 кг/м²
 1.0 мм: 1.29 кг/м²
 1.2 мм: 1.55 кг/м²
 1.5 мм: 1.94 кг/м²

Эквивалент толщины воздушного слоя:

0.6 мм: 19,2 м
 0.75 мм: 24 м
 1.0 мм: 32 м
 1.2 мм: 38,4 м
 1.5 мм: 48 м

Физические свойства

	Единица измерения	Требования	Стандартная величина	Методы испытаний
Твердость	°IRH (междунар. ед. твердости резины)	65±5	66	ISO 48
Прочность при растяжении	МПа	мин. 6.5	7.8	ISO 37
Относит. удлинение при разрыве	%	мин. 300	450	ISO 37
Прочность на раздир	кН/м	мин. 30	31	ISO 43, B
Гибкость при низкой температуре	°C	макс. -40	-40	EN 495-5
Параметры паропроницаемости		32000	±20%	EN 1931

Хранение

Хранить в прохладном сухом месте в оригинальной упаковке. Ограничений по срокам хранения не существует.

Сертификация и технические требования

CE EN 14909, CE EN 13984, разрешение ATG. Дополнительные сертификаты доступны по запросу.



СилЭко

Почтовый ящик 514, SE-331 25 Варнамо, Швеция

Телефон: +46 (0) 370 510 100, Факс: +46 (0) 370 510 101, Эл. почта: info@sealeco.com, www.sealeco.com

