

Технические характеристики

Контактный клей П150 на полиуретановой основе P125

П150 - отверждающийся полиуретановый адгезив для приклеивания мембран к основанию кровли.

Технические данные

Основа:	Полиуретан
Цвет:	Прозрачный желтый
Температура воспламенения:	-4°C
Плотность (при 20°C):	1.05 г/см ³
Срок годности:	Макс. 9 месяцев (см. дату производства на упаковке). Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, защищенном от мороза.
Точка кипения:	+76°C
Сухой остаток:	82%
Динамическая вязкость:	2500 МПа.с ± 3



Артикул и упаковка

9960110000 10 кг канистра

Расход

350г/м²

Инструкции по применению

Проделайте около 6 отверстий с помощью гвоздя в нижней части на боковой стороне канистры с П150. Адгезив можно наливать параллельно каплями из отверстий, расположенных близко друг к другу, на крышу. Перед укладкой мембраны Преласта, П150 должен полностью вспениться, это значит, что большая часть растворителя испарилась. Пока адгезив сохнет, можно корректировать положение мембраны, после того как она уложена на адгезив.

Температура применения: Мин. +5°C

Требования к основанию

Тип: бетон, дерево или теплоизоляция с поверхностью, подходящей для склеивания.
Состояние поверхности: Сухая, очищенная от пыли и жира.