

Страница продукта  
на сайте

## ДенсТоп ЭП 203

### ЭПОКСИДНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

#### ОПИСАНИЕ

ДенсТоп ЭП 203 - двухкомпонентный цветной состав на эпоксидной основе с содержанием слюдяных окислов железа. После полимеризации продукт образует прочное покрытие с высокой износостойкостью, химической стойкостью и длительным сроком службы. Применяется для защиты металлических конструкций от коррозии.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Антикоррозионное покрытие стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей;
- Защита металлических конструкций промышленных зданий и сооружений;
- Химстойкое покрытие резервуаров, трубопроводов;
- Износостойкое антикоррозионное покрытие стальных конструкций мостов, эстакад;
- Защитное покрытие для промышленного оборудования.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Образует бесшовное покрытие;
- Высокая адгезия к металлическим поверхностям, износостойкость, стойкость к ударным воздействиям;
- Высокая стойкость к воздействию химически агрессивных сред: сточных и морских вод, смазок и масел, антиобледенительных реагентов, разбавленных растворов кислот и щелочей;
- Термостойкость до +180°C в зависимости от влажности среды и длительности воздействия;
- Подходит для контакта с питьевой водой.

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

##### Подготовка основания

Металлические поверхности следует очистить пескоструйным или дробеструйным методом для удаления всех следов коррозии до степени Sa 2½, затем поверхность необходимо обезжирить и обеспылить. Алюминиевые и оцинкованные поверхности следует очистить от смазки, жира и продуктов коррозии.

##### Грунтовка

В случае нанесения состава ДенсТоп ЭП 203 на стальные поверхности, подвергающиеся высокому механическому нагрузкам, постоянному воздействию воды или конденсата, необходимо предварительно наносить грунтовочные составы ДенсТоп ЭП 116 или ДенсТоп ЭП 217. В остальных случаях грунтование поверхности не требуется.

#### Условия применения

Оптимальная температура воздуха и основания при нанесении находится в диапазоне от +8°C до +30°C. Не наносить покрытие при температуре основания или окружающей среды ниже +5°C, или если такая температура ожидается в ближайшие 24 часа. Температура основания должна быть на 3°C выше точки росы. Не рекомендуется использовать материал при относительной влажности воздуха более 85%. Крайне нежелательно в рамках одной рабочей зоны наличие участков с большой разницей по температуре основания (некоторые факторы могут привести к данному явлению, например, солнечные лучи, различное оборудование в помещении и т.п.).

#### Приготовление смеси

ДенсТоп ЭП 203 поставляется в комплекте с предварительно взвешенными компонентами - компонент А и компонент Б. Сначала компоненты необходимо тщательно перемешать по отдельности, после чего смешать друг с другом. Убедитесь, что оба компонента использованы, т.к. это обеспечит полное протекание реакции. Смешивание производится низкоскоростным миксером (до 300 об/мин) не менее 3-4 минут до получения продукта, однородного как по цвету, так и по структуре.

#### Нанесение

ДенсТоп ЭП 203 наносится при помощи кисти, валика, аппарата распыления под высоким давлением или аппарата безвоздушного распыления в 2 слоя на стальные поверхности и в 1 слой на алюминиевые или оцинкованные поверхности. Второй слой может наноситься не ранее, чем первый высохнет до степени 6. При нанесении ДенсТоп ЭП 203 методом распыления под высоким давлением рекомендуемый диаметр сопла составляет 1,5-2,5 мм; рекомендуемое давление - 3-5 бар. При нанесении ДенсТоп ЭП 203 методом безвоздушного распыления рекомендуемый диаметр сопла составляет 0,38-0,53 мм; рекомендуемое давление - не менее 180 бар; угол распыления должен составлять 40-80°.

#### Очистка

Инструменты и оборудование должны быть вымыты составом Манопокс Клинер сразу после применения. Схватившийся материал может быть удален только механическим способом.

#### РАСХОД

Ориентировочный расход материала составляет 0,2-0,25 кг/м² на слой с толщиной сухой пленки 80 мкм.

## УПАКОВКА

Комплект 11,2 кг:

- компонент А - ведро 10кг,
- компонент Б - банка 1,2 кг.

Комплект 22,4 кг:

- компонент А - ведро 20кг,
- компонент Б - ведро 2,4 кг

## ХРАНЕНИЕ

18 месяцев, в оригинальной закрытой упаковке в сухом крытом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 15° - 30°С. При хранении материала в температурном режиме ниже +15°С возможно существенное загустевание компонента А, вызванное кристаллизацией эпоксидной смолы. В таком случае материал следует разогреть до 40-60°С (например,

на водяной бане) и выдержать в течение 30-60 минут. После этого материал полностью восстановит свои первоначальные свойства.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе нанесения пользоваться перчатками, защитными очками и соответствующей одеждой. При попадании продукта на кожу помойте эти участки водой с мылом. Если продукт попал в глаза, промойте водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если материал попал в пищевую тракт, не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу. По запросу Вы можете получить Листы Безопасности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики ДенсТоп ЭП 203.

Параметры	Стандарт	Показатели
Цвет		серебристо-коричневый
Пропорции смешивания, А:Б массовых частей		100:12
Плотность смеси при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 28513	1400±50
Вязкость смеси, сР	ГОСТ 8420	2050±50
Содержание сухих веществ, % масс	ГОСТ 17537	69±2
Жизнеспособность смеси при 20°С, час	ГОСТ 27271	8
Время высыхания до степени Э, ч	ГОСТ 19007	4
Время полного высыхания, сут		7
Минимальная/максимальная температура воздуха и поверхности при нанесении, °С		+5 / +30
Минимальная/максимальная температура эксплуатации, °С		-40 / +200*
Расход на слой, кг/м <sup>2</sup>		0,2 - 0,25

\* Максимальная температура эксплуатации в погружных условиях составляет +50°С

## ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

МОСКВА  
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ  
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ  
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 (863) 300-49-00



Товар  
сертифицирован  
ГОСТ ИСО 9001-2015

**ГИДРОЗО®**