

Технические характеристики

Преласты Ноу Флейм ФР/ Ноу Флейм ФРТ Prelasti NO FLAME FR / NO FLAME FRT

Преласты ФР/ФРТ (Ноу Флейм ФР/ Ноу Флейм ФР Термобонд) представляет собой эластомерную гидроизоляционную мембрану, изготовленную из вулканизированного этилен-пропиленового каучука ЭПДМ. Изделие используется для гидроизоляции кровли и изготавливается в заводских условиях. Заводское изготовление обеспечивает быструю и безопасную установку. Преласты ФР/ФРТ характеризуется негорючими свойствами, чрезвычайной долговечностью и при этом является экологически чистым продуктом.



Технические данные

Вес 1.2 мм: 1.49 кг/м²
1.5 мм: 1.86 кг/м²

Продукт	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка (рулон/паллета)	Артикул
Преласты Ноу Флейм ФР Заводское изготовление с вулканизацией швов с помощью технологии Хотбонд.	1.2	1700	25	15	59720735
	1.2	1700	80	6	59720733
	1.3	1700	25	10	59720745
	1.3	1700	75	6	59720743
	1.5	1700	25	10	59720755
	1.5	1700	65	6	59720753
Преласты Ноу Флейм ФРТ Заводское изготовление с горячей сваркой швов с помощью технологии Термобонд.	1.2	1700	25	15	53720735
	1.2	1700	80	6	53720733
	1.3	1700	25	10	53720745
	1.3	1700	75	6	53720743
	1.5	1700	25	10	53720755
	1.5	1700	65	6	53720753

Кроме того, покрытие Преласты может изготавливаться по индивидуальным размерам для конкретной кровли.

Физические свойства

	Единица измерения	Требования	Стандартная величина	Методы испытаний
Твердость	°IRH (международ. ед. твердости резины)	70±5	70	ISO 48
Предел прочности при растяжении	МПа	мин. 8.0	9.0	ISO 37
Относит. удлинение при разрыве	%	мин. 300	400	ISO 37
Прочность на раздир	кН/м	мин. 20	28	ISO 43, B
Гибкость при низкой температуре	°C	макс. -40	-60	EN 495-5

Хранение

Хранить в прохладном сухом месте в оригинальной упаковке. Ограничений по срокам хранения не существует.

Сертификация и технические требования

CE: EN 13956, КОМО, АТG, Fire classification Broof T1. Дополнительные сертификаты доступны по запросу.



СилЭко



Почтовый ящик 514, SE-331 25 Варнамо, Швеция

Телефон: +46 (0) 370 510 100, Факс: +46 (0) 370 510 101, Эл. почта: info@sealeco.com, www.sealeco.com