



Страница продукта  
на сайте

## Манопокс Кат 35

### КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СМОЛ МАНОПОКС

#### ОПИСАНИЕ

Манопокс Кат 35 - катализатор, специально разработанный для ускорения процесса полимеризации эпоксидных смол Манопокс (352, 352АВ, 331 и др).

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускорение процесса полимеризации смол на эпоксидной основе Манопокс, когда это необходимо: пониженные температуры, высокая влажность, необходимость ускоренного ввода конструкции в эксплуатацию.

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Приготовление смеси. Катализатор можно добавлять как в готовую смесь, так и предварительно в компонент Б, из расчета 1-4% от массы вяжущего (жидкой части смеси). Например, на комплект смолы Манопокс 352 весом 32 кг добавляют 320 - 1280 г Манопокс Кат 35, в то время, как для Манопокс 331 дозировка должна быть уменьшена в 4-5 раз. Рекомендуется перед применением ускорителя проконсультироваться с техническим специалистом ООО «Гидрозо». Добавление большего количества Манопокс Кат 35 допустимо, однако не приводит к значительному снижению времени полимеризации.

#### ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C.

#### УПАКОВКА

Поставляется в 1 кг банках, ведрах по 10, 20 кг и бидонах по 50 кг.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.
- Избегайте контакта с кожей и слизистой, а также попадание материала в пищевые продукты.
- Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу.
- По запросу можно получить Листы безопасности на материал.
- Пустая упаковка и отходы после применения матери-

ала, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

- За информацией не указанной в данном техническом описании обращайтесь в Технический отдел Гидрозо.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Манопокс Кат 35.

Параметры	Показатели
Внешний вид продукта	Желтоватая жидкость
Запах	Характерный
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1000 ± 50
Сокращение времени реакции, раз	
1% ускорителя	1,5-2
4% ускорителя	4-5

## ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар  
сертифицирован  
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА  
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ  
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ  
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 (863) 300-49-00

**ГИДРОЗО®**