



Страница продукта
на сайте

Манопур Кат Ф

КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ВСПЕНИВАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ СОСТАВОВ

ОПИСАНИЕ

Манопур Кат Ф - катализатор, специально разработанный для ускорения реакции между компонентами А и Б полиуретановых вспенивающихся инъекционных составов Манопур с водой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускорение процесса полимеризации и вспенивания инъекционных составов Манопур, когда это необходимо: пониженные температуры, значительный водоприток и т.п.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Катализатор добавляют предварительно в компонент А (смола), из расчета % от общей массы смеси компонентов А и Б.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Манопур Кат Ф.

Параметры	Показатели
Внешний вид продукта	Светло-желтая прозрачная жидкость
Запах	Характерный резкий
Плотность при 20°C, кг/л	1,02...1,04
Вязкость при 20°C, мПа·с	40-80
Содержание воды, %	<0,1
Содержание нелетучих веществ, %	≥99,9
Расход от массы смеси, %	1-5
Температура плавления, °C	ниже 0
Температура применения, °C	+2...+35
Сокращение времени начала реакции при добавлении в инъекционные составы Манопур	до 5 сек

УПАКОВКА

Поставляется в банках 1 кг и 2 кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.
- Избегайте контакта с кожей и слизистой, а также попадание материала в пищевые продукты.
- Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу.
- По запросу можно получить Листы безопасности на материал.
- Пустая упаковка и отходы после применения материала, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в Техническом описании, приведена на основании лабораторных исследований материала и накопленного опыта. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Технические характеристики материала могут отличаться от указанных в Техническом описании при несоблюдении требований по подготовке основания, смешиванию и нанесению материала, уходу, а также требований к условиям производства работ. Ввиду многочисленных факторов, оказывающих влияние на конечные технические характеристики материала при проведении работ, Изготовитель не несет юридической ответственности за предоставленную информацию. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®