



Страница продукта
на сайте

Реолен АУ 460

РАСШИРЯЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ НАПРЯГАЮЩИХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ С КОМПЕНСИРОВАННОЙ УСАДКОЙ

ОПИСАНИЕ

Реолен АУ 460 – расширяющая добавка для бетонных смесей и строительных растворов, позволяет снизить усадку или обеспечить самоупрочнение, повысить прочностные и эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Добавка для производства бетонов и растворов с компенсированной усадкой;
- Добавка для производства самоупрочняющихся бетонов;
- Добавка для бетонных смесей и строительных растворов с высоким водоцементным отношением;
- Добавка для бетонов, эксплуатируемых при воздействии агрессивных факторов;
- Производство бетонных и растворных смесей, укладываемых при воздействии негативных факторов (повышенная температура окружающей среды, низкая влажность, воздействие прямых солнечных лучей и т.д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышение марки по водонепроницаемости бетонов и растворов;
- Исключение появления усадочных трещин;
- Повышение марки по морозостойкости бетонов и растворов;
- Повышение стойкости бетонов и растворов к агрессивным средам;
- Повышение прочности на растяжение при изгибе.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Реолен АУ 460 – продукт, готовый к применению. Добавляется непосредственно в смесь сухих компонентов (вяжущего, мелкого и крупного заполнителей). После перемешивания образовавшейся сухой смеси добавить воду и повторно перемешать. При низких В/Ц необходимо увеличение времени перемешивания смеси. Перемешивание бетонной смеси проводить только в смесителях принудительного действия.

РАСХОД

Расход добавки Реолен АУ 460 составляет от 0,1 % до 1,0 % от массы цемента в бетонной или растворной смеси. Точный расход добавки Реолен АУ 460 рекомендуется определять на месте с учетом применяемого цемента и заполнителей, водоцементного отношения и температур-

но-влажностного режима бетонирования.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке. Не замораживать.

УПАКОВКА

Поставляется в мешках по 25 кг или в другой таре по согласованию с потребителем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При попадании на кожу необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой, но не тереть. При появлении раздражения обратиться к врачу.

По запросу можно получить паспорт безопасности Реолен АУ 460.

Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов. Ответственность за утилизацию несет конечный потребитель продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Реолен АУ 460.

Параметры	Показатели
Внешний вид	Порошок светло-серого цвета
Плотность, кг/м ³	600 ± 50
Свободное расширение, %	0,15
Самонапряжение, МПа	2

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®