



Страница продукта
на сайте

Реолен Адмикс Эко

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА, ПРИДАЮЩАЯ БЕТОНУ И РАСТВОРНОМУ КАМНЮ ГИДРОФОБНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ

Реолен Адмикс Эко - жидкая комплексная добавка для бетонных смесей, обеспечивающая значительное повышение показателей прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости бетона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Получение гидрофобных бетонов с высокой морозостойкостью и химической стойкостью;
- Получение штукатурных и кладочных строительных растворов;
- Получение бетонов, стойких к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитратов, бактерий, грибов, водорослей и морских организмов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Придает камню гидрофобные (водоотталкивающие) свойства;
- Повышает морозостойкость бетонов и растворов, а также стойкость к воздействию коррозионно-опасных веществ;
- Уменьшает явление капиллярного переноса влаги сквозь бетон или раствор;
- Совместим со всеми пластификаторами серии Реолен;
- Не изменяет внешнего вида бетона или раствора;
- Сохраняет паропроницаемость материала;
- Предотвращает образование высолов на поверхности бетона или раствора.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Реолен Адмикс Эко - добавка готовая к применению. Добавляется непосредственно в воду затворения в количестве 0,4% - 0,6% от массы цемента (или массы совместного вяжущего, если к цементу добавлен микрокремнезём или золы-уноса). При низких В/Ц необходимо увеличение времени перемешивания смеси. Не допускать смешивания Реолен Адмикс Эко с сухой частью бетонной смеси, цементом, песком. Перемешивание бетонной смеси проводить только в смесителях принудительного действия.

Примечания:

- Реолен Адмикс Эко может незначительно сокращать сроки схватывания бетонной смеси.
- Уход за бетоном производить в соответствии с нормативными требованиями.

РАСХОД

Расход добавки Реолен Адмикс Эко составляет 0,4% - 0,6% от массы цемента в бетонной смеси.

Для оптимизации рецептуры, количества добавки и достижения максимального эффекта следует выполнить пробные замесы.

Другая дозировка может быть рекомендована в зависимости от конкретных условий, которые должны быть согласованы после консультации в Техническом отделе компании Гидрозо, чтобы это не стало причиной повышенного воздухоувлечения и снижения прочности.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в герметичной заводской упаковке производителя. Хранить в сухом месте, защищенном от попадания влаги при температуре не ниже + 5 °С.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах по 20 л.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Реолен Адмикс Эко не является токсичным продуктом. Избегать попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При попадании на кожу необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой, но не тереть. При появлении раздражения обратиться к врачу. По запросу можно получить паспорт безопасности Реолен Адмикс Эко. Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов. Ответственность за утилизацию несет конечный потребитель продукта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Реолен Адмикс Эко.

Параметры	Показатели
Внешний вид	жидкость молочного цвета
Плотность, кг/м ³	1000 ± 20
Значение pH	7 ± 1

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®