



Страница продукта
на сайте

Реолен ФР 470

СМАЗКА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКИ

ОПИСАНИЕ

Реолен ФР 470 - водная эмульсия масел для смазывания металлической опалубки, используемой при бетонировании.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовление железобетонных элементов конструкций по монолитной технологии в инвентарной и неинвентарной металлической опалубке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко и равномерно распределяется по поверхности металлической опалубки;
- Обеспечивает отсутствие прилипания бетонной смеси к опалубке, облегчает распалубку элементов;
- Увеличивает срок службы опалубки.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность металлической формы должна быть сухой, очищенной от цемента, пыли и следов предыдущего бетонирования, а также других посторонних элементов.

Нанесение

Реолен ФР 470 поставляется в готовом к применению виде. Продукт рекомендуется наносить кистью, валиком либо пульверизатором с насадкой, позволяющей исключить нанесение избыточного количества материала, до тех пор, пока вся поверхность не будет равномерно обработана (в одно или в два нанесения). Смазывание опалубки следует производить за 20-25 мин до бетонирования. Внимание! Избыточное нанесение смазки на опалубку может вызвать появление масляных пятен на поверхности бетона, что ухудшает адгезию последующих отделочных слоев.

РАСХОД

Ориентировочный расход 4-8 л/м².

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке. Не замораживать.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах по 20 л, бочках по 120 и 200 л и в кубе 975 л.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт обладает слабораздражающим действием. При применении необходимо использовать средства защиты в соответствии с правилами техники безопасности при работе со смазками (резиновые перчатки, очки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Реолен ФР 470.

Параметры	Показатели
Внешний вид	Маслянистая жидкость молочного цвета
Плотность, кг/м ³	950±10

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®