



Страница продукта
на сайте

Реолен Грейн

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ БЕТОНА

ОПИСАНИЕ

Жидкость, предназначенная для замедления схватывания поверхностных слоев бетонной смеси при формировании бетонных изделий. Наносится на поверхность деревянной или металлической опалубки, контактирующую с бетонной смесью. Позволяет получить декоративные поверхности с открытым заполнителем.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовление бетонных изделий со структурированной поверхностью (открытым заполнителем) в заводских условиях или на строительной площадке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает тиксотропными свойствами, не стекает с поверхности опалубки;
- Проявляет ингибирующие свойства;
- Не воспламеняется;
- Не токсичен. Не имеет неприятного запаха.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность опалубки должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли и следов предыдущего бетонирования, а также других загрязняющих веществ.

Нанесение

Перед применением необходимо тщательно перемешать продукт. Наносить состав кистью или валиком. Перед укладкой бетонной смеси дать поверхности подсохнуть. Сразу после схватывания бетонной смеси необходимо снять опалубку и очистить поверхность, контактировавшую с добавкой, с помощью струи воды под большим давлением или щетки с грубой щетиной.

Очистка

Инструменты и оборудование должны быть очищены водой сразу после применения.

РАСХОД

Расход состава Реолен Грейн составляет около 0,3 кг/м² или 0,23 л/м².

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом

помещении при температуре выше +5 °С. Не замораживать.

УПАКОВКА

Ведро 25 кг

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При попадании на кожу необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой, но не тереть. При появлении раздражения обратиться к врачу.

По запросу можно получить паспорт безопасности Реолен Грейн.

Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов. Ответственность за утилизацию несет конечный потребитель продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Реолен Грейн.

Параметры	Показатели
Внешний вид	Вязкий состав светло-зеленого цвета
Плотность, кг/м ³	1300 ±50

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®