



Страница продукта
на сайте

Реолен МС 456

ДОБАВКА-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

ОПИСАНИЕ

Реолен МС 456 - порошкообразная добавка, замедляющая схватывание бетонных смесей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство товарных бетонов;
- Бетонирование массивных конструкций без холодных швов;
- Бетонирование при повышенных температурах воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с пластификаторами серии Реолен;
- Позволяет транспортировать смесь автотранспортом до удаленных объектов;
- Позволяет устраивать водонепроницаемые конструкции без швов бетонирования;
- Не снижает конечную прочность бетона;
- Обеспечивает нормальное твердение бетона в жарких условиях.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Реолен МС 456 - добавка готовая к применению, добавляется непосредственно в смесь сухих компонентов (вяжущего, мелкого и крупного заполнителей). После перемешивания образовавшейся сухой смеси добавить воду и повторно перемешать. При низких В/Ц необходимо увеличение времени перемешивания смеси. Перемешивание бетонной смеси проводить только в смесителях принудительного действия.

РАСХОД

0,1% ÷ 1,0% от массы цемента (или массы совместного вяжущего, если к цементу добавлен микрокремнезём или зола-уноса). Расход зависит от требуемого эффекта замедления и температуры окружающей среды, а также от состава смеси.

Для оптимизации рецептуры, количества добавки и достижения максимального эффекта, следует выполнить пробные замесы.

Другая дозировка может быть рекомендована в зависимости от конкретных условий, которые должны быть согласованы после консультации в Техническом отделе компании Гидрозо, чтобы это не стало причиной отсутствия схватывания смеси или снижения конечной прочности бетона.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.

УПАКОВКА

Поставляется в мешках по 25 кг или в другой таре по согласованию с потребителем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Добавка обладает слабораздражающим действием. При применении необходимо использовать средства защиты в соответствии с правилами техники безопасности при работе с добавками (резиновые перчатки, очки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Реолен МС 456.

Параметры	Показатели
Внешний вид	Порошок белого цвета
Плотность, кг/м ³	650±50

ТО Реолен МС 456 ред 6-21.01

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®