



Страница продукта
на сайте

Реолен ТМ 433

ДОБАВКА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОТСКОКА ТОРКРЕТБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

ОПИСАНИЕ

Реолен ТМ 433 – жидкая добавка для снижения отскока при нанесении бетона методом торкретирования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приготовление высококачественных торкретбетонных смесей широкой области применения;
- Строительство тоннелей;
- Стабилизация грунта и горных пород на склонах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает потери при нанесении методом мокрого торкретирования;
- Повышает экономическую эффективность торкретирования;
- Обладает стабилизирующим эффектом;
- Не содержит хлоридов и других веществ, вызывающих коррозию железобетона.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Реолен ТМ 433 – добавка готовая к применению, добавляется непосредственно в воду затворения в количестве 0,5% ÷ 1,5% от массы цемента (или массы совместного вяжущего, если к цементу добавлен микрокремнезём или зола-уноса). Оптимальный эффект достигается если Реолен ТМ 433 предварительно перемешивается с водой в течение 3-4 минут. Перемешивание бетонной смеси проводить только в смесителях принудительного действия.

РАСХОД

0,5% ÷ 1,5% от массы цемента (или массы совместного вяжущего, если к цементу добавлен микрокремнезём или зола-уноса).

Для достижения максимального эффекта, следует выполнить пробные замесы.

Другая дозировка может быть рекомендована в зависимости от конкретных условий, которые должны быть согласованы после консультации в Техническом отделе компании Гидрозо, чтобы это не стало причиной расслоения бетонной смеси и замедления схватывания.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке. Не замораживать.

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах по 20 л или в другой таре по согласованию с потребителем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Добавка обладает слабораздражающим действием. При применении необходимо использовать средства защиты в соответствии с правилами техники безопасности при работе с добавками (резиновые перчатки, очки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Реолен ТМ 433.

Параметры	Показатели
Внешний вид	Вязкая жидкость светло-коричневого цвета
Плотность, кг/м ³	1050
Значение pH	4-5
Снижение отскока	до 40 %

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО®