



Страница продукта
на сайте

Стармекс Лайм Декo

ФАСАДНАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ КОЛЕРУЕМАЯ КРАСКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

Стармекс Лайм Декo – готовая к применению колеруемая краска на известковой основе с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами. Предназначена для реставрации и восстановления исторических зданий и памятников архитектуры. Подходит для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Реставрация и восстановление окрашенных фасадов и галерей старинных зданий;
- Реставрация и восстановление исторической интерьерной краски;
- Для окраски поверхности штукатурок и шпаклевок на известковой, известково-цементной, цементно-известковой основе.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия к минеральным поверхностям;
- Высокая паропроницаемость;
- Стойкость к воздействию атмосферных осадков и низких температур, УФ-стойкость;
- Высокая совместимость с историческими материалами;
- Высокая стойкость к биологической коррозии, грибку и плесени;
- Не поддерживает горение;
- Легко наносится, высокая укрывистость.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть чистым и свободным от всех незакрепленных элементов, пыли, масла и прочих препятствующих адгезии веществ. Перед нанесением состава увлажните основание, не оставляя излишков воды.

Низкопрочные основания следует предварительно укрепить при помощи составов Маногард 160/161. При наличии высолов на поверхности штукатурки ее следует обработать составом Маногард ПСМ.

Условия нанесения

Не применяйте Стармекс Лайм Декo при температуре окружающего воздуха и основания выше +30 °С, прямом воздействии солнечных лучей, сильном ветре, а также при температуре ниже +5 °С или если такая температура ожидается в течение 24 часов после нанесения. Не наносите

на замороженные или подмороженные поверхности.

Нанесение

Перед применением состав необходимо тщательно перемешать при помощи низкооборотного миксера до однородной консистенции. При необходимости краску можно разбавить водой до 5% по объему.

Стармекс Лайм Декo наносится валиком или кистью в 2 слоя. Время межслойной сушки не менее 24 часов.

Нанесение краски Стармекс Лайм Декo следует производить непрерывно «от угла до угла», во избежание образования видимых стыков на фасаде.

Очистка

Инструменты должны быть вымыты водой сразу после применения. Затвердевший состав может быть удален только механическим способом.

РАСХОД

Расход составляет около 0,4-0,6 кг/м² при нанесении в 2 слоя.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5 °С.

УПАКОВКА

Тара	Кол-во на паллете
Ведро 20 кг	24 шт

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Стармекс Лайм Декo не является токсичным продуктом. Избегать попадания на кожу и в глаза. Используйте защитную одежду, резиновые перчатки и защитные очки во время проведения работ. При попадании на кожу необходимо тщательно промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой, но не тереть. При появлении раздражения обратиться к врачу. По запросу можно получить паспорт безопасности Стармекс Лайм Декo. Утилизация продукта и его упаковки должна осуществляться в соответствии с предписаниями действующих нормативных документов. Ответственность за утилизацию несет конечный потребитель продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Стармекс Лайм Деко.

Параметры	Показатели
Цвет	колеровка по образцу
Плотность, кг/м ³	1400±50
Массовая доля нелетучих веществ, %	≥55
Время высыхания слоя, час	4-6
Межслойный интервал, час	24
Минимальная / максимальная температура нанесения, °С	+5 / +30

ТО Стармекс Лайм Деко ред 12-04.01

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в Техническом описании, приведена на основании лабораторных исследований материала и накопленного опыта. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Технические характеристики материала могут отличаться от указанных в Техническом описании при несоблюдении требований по подготовке основания, смешиванию и нанесению материала, уходу, а также требований к условиям производства работ. Ввиду многочисленных факторов, оказывающих влияние на конечные технические характеристики материала при проведении работ, Изготовитель не несет юридической ответственности за предоставленную информацию. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 222-85-93

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО[®]