Страница продукта на сайте

Манокрил Ингибитор

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ РЕАКЦИИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АКРИЛАТНЫХ ГЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

Манокрил Ингибитор - добавка для инъекционных акрилатных гелей, увеличивающая время жизни смешанных компонентов (А+Б) составов Манокрил Гель В/Р, позволяет замедлять реакцию гелеобразования в широких пределах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Увеличение времени жизни смешанных компонентов акрилатных гелей;
- Проведение работ при высоких температурах окружающей среды и конструкции;
- Подача больших объемов компонентов акрилатных гелей без использования специализированного оборудования;
- Устройство горизонтальной отсечной гидроизоляции;
- Ремонт полимерных гидроизоляционных мембран;
- Нагнетание акрилатных гелей в грунты.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовьте компоненты А и Б Манокрил Гель В/Р согласно техническому описанию на соответствующий продукт. Добавьте необходимое количество Манокрил Ингибитор в подготовленный А компонент акрилатного геля и перемешайте в течении 3 мин. Перемешивание производить пластиковыми или эмалированными мешалками. Рекомендуется использовать комплект акрилатного геля с замедлителем в течении 2-х часов. С осторожностью использовать для замедления Манокрил Гель Р, во избежание полной остановки реакции гелеобразования.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 12 месяцев с даты производства в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке при температуре от +10 до +25°С.
Защищать от замораживания и попадания прямых солнечных лучей.

УПАКОВКА

Тара	Кол-во на паллете
Канистра 5 кг	144 шт

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с Манокрил Ингибитор надевайте защитный костюм, перчатки и очки. Перед началом работ с Манокрил Ингибитор необходимо ознакомиться с Листом Безопасности материала.

Таблица 1. Жизнеспособность Манокрил Гель В при добавлении Манокрил Ингибитор*.

Количество Манокрил Ингибитор, % масс. (от мас. А), Б=100%	Жизнеспособность Манокрил Гель В , при 20 °С, мин
0	0:00:15
1	0:00:55
2	0:01:51
3	0:04:48
4	0:05:47
5	0:07:58

* - Данные носят ознакомительный характер, перед использованием рекомендуется выполнить образцы материала для уточнения его времени жизни.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2. Технические характеристики Манокрил Ингибитор.

Параметры	Характеристики
Внешний вид	Жидкость
Плотность при 20 °С, кг/м^3	1010
Динамическая вязкость при 20 °С, мПа·с	10

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.

Товар сертифицирован ГОСТ ИСО 9001-2015

МОСКВА +7 (495) 660-96-27
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 240-06-88
КАЗАНЬ +7 (843) 222-85-93
ЕКАТЕРИНБУРГ +7 (343) 287-08-22
ПЕРМЬ +7 (905) 860-03-31
РОСТОВ-НА-ДОНУ +7 (863) 300-49-00

Гидрозо © 2024